

Florida



Produktbeschreibung nach EN 1307

Specification according to EN 1307

Art der Herstellung Type of manufacture	ISO 2424		Tufted 1/8"
Musterung Aspect	ISO 2424		Saxony-Velours
Färbemethode Dye method			fasergefärbt solution dyed
Abmessungen Dimensions	EN 994	cmxcm	50 x 50 (Karton 20 Stück)
Trägermaterial Primary backing	ISO 2424		Polyester-Polyamid Vlies
Rückenausstattung Secondary backing	ISO 2424		BELOBAC - modifiziertes Bitumen modified bitumen
Faserzusammensetzung der Nuttschicht Pile fibre composition	ISO 2424		100 % PA
Gesamtdicke Total thickness	ISO 1765	mm	8,0 +/- 0,3 mm
Polschichtdicke Effective pile thickness	ISO 1766	mm	4,3 +/- 0,3 mm
Gesamtgewicht Total mass	ISO 8543	g/m ²	4.800 +/- 5,0 %
Poleinsatzgewicht Total pile mass	ISO 2424	g/m ²	1.175 +/- 5,0 %
Polschichtgewicht Effective pile mass	ISO 8543	g/m ²	780 +/- 5,0 %
Pol-Rohdichte Pile density	ISO 8543	g/cm ³	0,184
Noppenzahl Number of tufts	ISO 1763	/m ²	151.000 +/- 5,0 %
Begehtest Stroll test	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	2.2x10 ⁷
Oberflächenwiderstand Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	6.1x10 ⁷
Beanspruchungsbereich Classification for use			32 Objektbereich gewerblich - normal / 23 Wohnen - stark
Komfortklasse Luxury rating			LC 3
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	ISO 8302	m ² .K/W	0,15
Farbechtheit unter Einwirkung von Licht Colour fastness to light	ISO 105 B02		7-8
Brandverhalten Flammability	EN 13501-1		Bfl-s1



EN 14041:2004
336-CPD-8856/1



VERLEGEHINWEIS

Zu Verlegen auf glattem, trockenem und sauberem Untergrund, Verlegerichtung beachten.

Siehe unsere Verlegeanleitung und Pflegehinweise.

Laying: On plane, dry and clean floor. Please see our recommendations.

Handelsübliche Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Slight colour differences and technical changes are reserved.