

# Maine

## Produktbeschreibung nach EN 1307

Specification according to EN 1307


Art der Herstellung Type of manufacture	ISO 2424		genadelt
Musterung Aspect	ISO 2424		NV-Velours meliert
Färbemethode Dye method			fasergefärbt solution dyed
Abmessungen Dimensions	EN 994	cmxcm	50 x 50 (Karton 20 Stück)
Rückenausstattung Secondary backing	ISO 2424		<b>BELOBAC</b> - modifiziertes Bitumen modified bitumen
Faserzusammensetzung der Nutzschrift Pile fibre composition	ISO 2424		100 % PP
Gesamtdicke Total thickness	ISO 1765	mm	5,7 +/- 0,3 mm
Polschichtdicke Effective pile thickness	ISO 1766	mm	2,8 +/- 0,3 mm
Gesamtgewicht Total mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3.400 +/- 5,0 %
Poleinsatzgewicht Total pile mass	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500 +/- 5,0 %
Durchgangswiderstand Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	2.6x10 <sup>11</sup>
Oberflächenwiderstand Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	6.8x10 <sup>11</sup>
Beanspruchungsbereich Classification for use			33 Objektbereich gewerblich - stark / 23 Wohnen - sta
Komfortklasse Luxury rating			LC 2
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,10
Farbechtheit unter Einwirkung von Licht Colour fastness to light	ISO 105 B02		6
Brandverhalten Flammability	EN 13501-1		Cfl-s1
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		6EC07448



EN 14041:2004  
1658-CPR-3085



6EC07448



### VERLEGEHINWEIS

Zu Verlegen auf glattem, trockenem und sauberem Untergrund, Verlegerichtung beachten.  
Siehe unsere Verlegeanleitung und Pflegehinweise.

Laying: On plane, dry and clean floor. Please see our recommendations.

Handelsübliche Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.  
Slight colour differences and technical changes are reserved.