



# Salem SL



Produktbeschreibung nach EN 1307

Specification according to EN 1307

Art der Herstellung Type of manufacture	ISO 2424			Tufted 3/16"
Musterung Aspect	ISO 2424			getufteter Shag tufted shag
Färbemethode Dye method				Stückerfärber piece dyed
Abmessungen Dimensions	EN 994	cmxcm		50 x 50 (Karton 16 Stück)
Trägermaterial Primary backing	ISO 2424			Polyester-Polyamid Vlies
Rückenausstattung Secondary backing	ISO 2424			<b>BELOBAC</b> - modifiziertes Bitumen modified bitumen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht Pile fibre composition	ISO 2424			100 % PA
Gesamtdicke Total thickness	ISO 1765	mm	10,3	+/- 0,3 mm
Polschichtdicke Effective pile thickness	ISO 1766	mm	6,8	+/- 0,3 mm
Gesamtgewicht Total mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4.800	+/- 5,0 %
Poleinsatzgewicht Total pile mass	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	1.100	+/- 5,0 %
Polschichtgewicht Effective pile mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	910	+/- 5,0 %
Pol-Rohdichte Pile density	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,133	
Noppenzahl Number of tufts	ISO 1763	/m <sup>2</sup>	52.000	+/- 5,0 %
Begehtest Stroll test	ISO 6356	kV	≤ 2,0	
Durchgangswiderstand Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	8.0x10 <sup>6</sup>	
Oberflächenwiderstand Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	4.6x10 <sup>7</sup>	
Beanspruchungsbereich Classification for use				33 Objektbereich gewerblich - stark
Komfortklasse Luxury rating				LC 3
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,19	
Farblichkeit unter Einwirkung von Licht Colour fastness to light	ISO 105 B02		6	
Brandverhalten Flammability	EN 13501-1			Bfl-s1



EN 14041:2004  
336-CPD-8856/1



#### VERLEGEHINWEIS

Zu Verlegen auf glattem, trockenem und sauberem Untergrund, Verlegerichtung beachten.

Siehe unsere Verlegeanleitung und Pflegehinweise.

Laying: On plane, dry and clean floor. Please see our recommendations.

Handelsübliche Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Slight colour differences and technical changes are reserved.